

Fortes SDN



Fabricage methode	ISO 2424:	Getuft, 1/10" lussenpool
Draagdoek	ISO 2424:	PA/PES nonwoven; colback
Rugafwerking	ISO 2424:	Bitumen met glasvezel
Poolmateriaal	ISO 2076:	100% solution dyed polyamide
Aantal noppen	ISO 1763:	± 172,260
Poolhoogte	ISO 1766:	± 2,4 mm.
Totale dikte	ISO 1765:	± 6,0 mm.
Gareninzetgewicht	ISO 2424:	± 550 gr./m ²
Totaal gewicht	ISO 8543	± 4255 gr./m ²
Pooldichtheid	ISO 8543:	± 0,120 gr./cm ³
Afmeting van de tegels	ISO 3018:	50X50 cm.
Aantal tegels/doos		20 (5 m ²)
Aantal kleuren		14
<hr/>		
Gebruiksklassificatie	EN 1307:	Klasse 33
Comfortwaarde	EN 1307:	LC1
Rolstoelgeschikt	EN 985 / A:	Ja
Trappengeschikt	EN 1963 / B:	Ja
Permanent antistatisch		Ja
Persoonsoplading	ISO 6356:	< 2 kV
Horizontale weerstand	ISO 10965:	≤ 10 ⁹ Ω
Verticale weerstand	ISO 10965:	≤ 10 ¹⁰ Ω
Kontaktgeluidsisolatie	ISO 140-8:	± 23 dB
Geluidsisolatie	ISO 354: Hz	500 1000 2000 4000
		α _s 0,15 0,44 0,56 0,61
		α _w 0,15
Dimensiestabiliteit	ISO 2551:	< 0,2%
Brandgedrag	ISO13501-01:	Bfl-S1
Warmteweerstand	ISO 8302:	0,09 m ² .K/W
Lichtechtheid	ISO 105 B02:	≥ 6
Waterechtheid	ISO 105 E01:	5
Wrijfechtheid	ISO 105 X12:	5
Fabrieksgarantie		5 Jaar



Technische gegevens en testresultaten



Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.