Fortes velours

Fabricage methode	ISO 2424:	Getuft, 1/10" gemeleerde velours
Draagdoek	ISO 2424:	PA/PES nonwoven; colback
Rugafwerking	ISO 2424:	Bitumen met glasvezel
Poolmateriaal	ISO 2076:	100% solution dyed polyamide
Aantal noppen	ISO 1763:	± 194,040
Poolhoogte	ISO 1766:	± 4,4 mm.
Totale dikte	ISO 1765:	± 7,8 mm.
Gareninzetgewicht	ISO 2424:	± 800 gr./m²
Totaal gewicht	ISO 8543	± 4,650 gr./m²
Pooldichtheid	ISO 8543:	± 0,143 gr./cm³
Afmeting van de tegels	ISO 3018:	50X50 cm.
Aantal tegels/doos		12 (5 m²)
Aantal kleuren		8

Gebruiksklassificatie	EN 1307:	Klasse 33			
Comfortwaarde	EN 1307:	LC3			
Rolstoelgeschikt	EN 985 / A:	Ja			
Trappengeschikt	EN 1963 / B:	Ja			
Permanent antistatisch		Ja			
Persoonsoplading	ISO 6356:	< 2 kV			
Horizontale weerstand	ISO 10965:	$\leq 10^9$ Ω			
Verticale weerstand	ISO 10965:	$\leq 10^9$ Ω			
Kontaktgeluidsisolatie	ISO 140-8:	± 26 dB			
Geluidsisolatie	ISO 354: Hz	500	1000	2000	4000
	α_s	0,15	0,44	0,56	0,61
	α_w	0,20			
Dimensiestabiliteit	ISO 2551:	< 0,2%			
Brandgedrag	ISO13501-01:	Bfl-S1			
Warmteweerstand	ISO 8302:	0,07 m².K/W			
Lichtechtheid	ISO 105 B02:	≥ 6			
Waterechtheid	ISO 105 E01:	5			
Wrijfechtheid	ISO 105 X12:	5			
Fabrieksgarantie		5 Jaar			

Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.

Marlin Contract BV, Marketing 3, NL 6921 RE Duiven, The Netherlands
E sales@marlincontract.com T 0031 26 3121639 F 0031 26 3121593